Chrome Nitruré

Additif pour l'ajustement d'azote résiduel dans les superalliages. Elaboration d'alliages pour applications médicales. La teneur en azote peut être ajustée sur demande.
La poudre de chrome nitruré est également utilisée dans l'industrie du soudage et fils fourrés.

01 Spécifications

	Al	Fe	Si	O	N	C	S	P	Cr
Max (ppm)	300	2000	800	2000	8-12%	1000	30	20	Balance
Typique (ppm)	100	1000	400	1200		250	20	10	

Autres spécifications sur demande

02 Dimensions

Briquettes 30*25*15 mm - ou en poudre selon spécifications

03 Emballage

Fûts métalliques 250 kg

Tarif douanier 81122190
Enregistrement REACH 05-2118327759-28-0000

CONTACT

info@dcx-chrome.com

Siège et site de production
DCX Chrome SAS
- Groupe Delachaux
68, rue Jean Jaurès
59770 Marly, France
Tel +33 3 27 20 07 77

USA - Delachaux Metal Inc.
26 Interstate Drive - P.O. Box 69
Napoleon, Ohio 43545 - USA
Phone 631-373-0212

DCX CHROME
GROUPE DELACHAUX